

Техническое описание продукта

Издание 12.01.2017

Sika® Perfin 300 KZ

## Sika® Perfin 300 KZ

### Сика Перфин 300 КЗ

#### Добавка улучшающая качество поверхности бетона.

##### Описание и область применения

Описание продукта	Sika® Perfin 300 KZ – это жидкая добавка для бетонных смесей, уменьшающие образование воздушных пор и раковин на поверхности бетона.
Применение	<ul style="list-style-type: none"><li>• Изготовление высококачественной лицевой поверхности бетона;</li><li>• Производство ЖБИ с качественной поверхностью;</li><li>• Производство малых архитектурных форм;</li></ul>
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"><li>• Снижение количества воздушных пор в бетоне, и как результат отсутствия раковин и других дефектов на поверхности бетона;</li><li>• Преимущество для конструкций и изделий:<ul style="list-style-type: none"><li>- Обеспечение высокого качества поверхности;</li><li>- Отсутствие негативного влияния на свойства бетонной смеси и бетона;</li></ul></li><li>• Преимущество для строителей и производителей ЖБИ:<ul style="list-style-type: none"><li>- Возможность изготовления высококачественного архитектурного бетона;</li><li>- Снижение или исключения затрат на последующую доводку и ремонт конструкций или ЖБИ изделий;</li></ul></li></ul> <p>Sika® Perfin 300 KZ не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры, поэтому эта добавка может использоваться безо всяких ограничений для железобетонных конструкций.</p>
<b>Технические характеристики</b>	
Основа	Модифицированные высокомолекулярные спирты
Внешний вид/ Цвета	Жидкость светло-желтого цвета
Плотность	1,0±0,02г/см <sup>3</sup> (при 20 <sup>0</sup> С)
Показатель PH	3,2-4,2

Construction



Условия хранения и срок годности	12 месяцев с даты производства при условии хранения в заводской невскрытой упаковке при температуре не ниже +5°C.
Упаковка	Емкости 1000кг и наливом

### Рекомендации по применению

Дозировка	0,2-1% от массы цемента.  Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании лабораторных испытаний.
-----------	--

Применение	Sika® Perfin 300 KZ – добавляется в воду замеса или одновременно с ней на бетонном узле. Для получения однородной бетонной смеси время перемешивания должно составлять не менее 90 секунд при пробном производстве бетонной смеси. После наладки время перемешивания в стационарном смесителе может быть сокращено при учете того, что дальнейшее перемешивание будет осуществляться в автобетоносмесителе.
------------	---

### Важные замечания

Совместимость с другими материалами	Sika® Perfin 300 KZ может комбинироваться с другими материалами компанией Sika.  <b>Нельзя комбинировать с воздухововлекающей добавкой.</b>  Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании Sika® Perfin 300 KZ с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси и проверки свойств бетона.
-------------------------------------	--

### Инструкция по безопасности

Меры предосторожности	При попадании на кожу смойте с водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу.
Экология	Утилизировать согласно местным правилам.

Транспортировка	Не опасный груз
-----------------	-----------------

**Техническое описание и информация на этикетке в этом каталоге всегда являются приоритетными.**

Техническое описание содержит верные и надежные сведения и связано с имеющейся документацией. Гарантия распространяется только на продукцию, приобретенную у официальных представителей компании Сика. Осуществляя новые исследования по усовершенствованию, производитель оставляет за собой право изменения формулы продукции. Настоящее техническое описание действительно до выпуска новой и делает недействительной предыдущие издания.

ТОО «Сика Казахстан»  
г.Алматы  
Мамыр 4, дом 100А/1

тел: +7 (727) 226 03 32  
e-mail: [info@kz.sika.com](mailto:info@kz.sika.com)

