

# Sikagard® 703 W

## Гидрофобная пропитка для фасадов здания

**Описание материала** Sikagard® 703 W представляет собой водную эмульсию на основе комбинации силана и силоксана готовую к использованию в качестве водоотталкивающей пропитки.

**Применение** Применяется для придания водоотталкивающих свойств фасадам и для защиты зданий от проникновения влаги. Пропитка подходит для нанесения на поверхности: бетон, кирпич, камень, асбестоцемент.

**Преимущества**

- Сильные водоотталкивающие свойства
- Сохраняет паропроницаемость основания
- Пропитка, как правило, не изменяет вид поверхности
- Повышает устойчивость к загрязнениям, снижает рост грибков, лишайников
- Уменьшает высолообразование
- Можно окрашивать, подходящими красками и покрытиями
- Готовый к применению продукт
- На водной основе, экологически чистый продукт

### Технические данные

**Внешний вид / цвет** Беловатая жидкость

**Основа** Водная эмульсия на основе комбинации силана и силоксана

**Плотность** 1,0 кг/л

**Показатель pH** 7-10

**Упаковка** 5 кг, 30 кг канистры

**Условия хранения / срок годности** 12 месяцев с даты выпуска, при правильном хранении, в целой, неповрежденной упаковке, при температуре от +5°C до +35°C, в сухом прохладном месте. Беречь от прямых солнечных лучей и мороза.

### Информация о системе

**Расход** Зависит от пористости основания:  
По раствору: 150 – 200 г/м<sup>2</sup>  
По другим пористым основаниям: 300-500 г/м<sup>2</sup>  
(Необходимо проводить тестовые испытания для точного определения расхода материала).

**Качество основания** Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, высолов, мха, сажи и старых лакокрасочных покрытий. Трещины более 300 микрон должны быть отремонтированы до выполнения работ по гидрофобизации поверхности.

**Подготовка основания** Очистку производят подходящими средствами, паром или пескоструйной очисткой.  
Наилучшие результаты получаются на сухих, хорошо впитывающих основаниях. Пропитка наносится на сухое основании.

### Условия нанесения/ Ограничения

**Температура основания** +5 С мин. / +35 С макс.

**Температура воздуха** +5 С мин. / +35 С макс.

## Инструкция по нанесению

<b>Метод нанесения/Инструменты</b>	Sikagard® 703 W наносят распылением под низким давлением или вручную, с помощью кисти или валика снизу вверх. При гидрофобизации сильно впитывающих оснований может потребоваться нанесение нескольких слоев пропитки. Последующие слои наносятся по еще влажному предыдущему слою. Не допускайте образования потеков и попадания пропитки на незащищаемые поверхности.
<b>Очистка инструментов</b>	Очистите все инструменты и оборудование чистой водой сразу после использования. Затвердевший материал можно удалить только механически.
<b>Время ожидания/нанесение слоев</b>	<p>На пропитанную поверхность можно наносить полимерные покрытия на воде и органических растворителях- свяжитесь с производителем красок для получения более подробной информации.</p> <p>Перед нанесение защитных покрытий линейки Sikagard® или покрытий на основе растворителей необходимо выждать не менее 5 часов после нанесения пропитки.</p>
<b>Замечания по нанесению/Ограничения</b>	<p>Возраст оснований на цементной основе должен быть не менее 7 дней.</p> <p>Во избежание возможных повреждений и изменений цвета следует защищать стеклянные и алюминиевые поверхности во время нанесения пропитки на фасад.</p> <p>Рекомендуется произвести пробное нанесение пропитки.</p> <p>Пропитка не может быть покрыта известковой побелкой или цемент содержащими покрытиями</p> <p>На всех основаниях оптимальные водоотталкивающие свойства поверхность приобретает через несколько дней.</p> <p>Водоотталкивающие свойства поверхности значительно снижаются при образовании трещин</p>
<b>Уход после нанесения</b>	Поверхность, пропитанная Sikagard®- 703 W не требует особого ухода, однако в течении первых 3 часов при температуре +20 C поверхность следует защищать от дождя
<b>Важное замечание</b>	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по не зависящим от нас причинам.
<b>Местные ограничения</b>	Пожалуйста, обратите внимание на то, что в результате действия каких-либо местных нормативно-правовых актов, использование материала может быть различным в зависимости от страны. Для более точного описания материала обращайтесь к местному производителю.
<b>Информация по охране труда и техники безопасности</b>	За информацией по безопасному использованию, хранению и утилизации, потребителю следует обращаться к последним изданиям Сертификата безопасности материала, который содержит данные о физических, токсических свойствах, данные по экологической безопасности.
<b>Юридические замечания</b>	Информация, и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.

**Настоящая техническая справка и информация на этикетке товара всегда являются приоритетными.**

Техническая справка содержит верные и надежные сведения и связана с имеющейся документацией. Гарантия распространяется только на качество приобретенной продукции. Осуществляя новые исследования по усовершенствованию, производитель оставляет за собой право изменения формулы продукции. Настоящая техническая справка действительна до выпуска новой и делает недействительной предыдущие издания.

---

**ТОО «Сика Казахстан»**  
г. Алматы, 0500036,  
мкрн. Мамыр-4, д.100-А/1

Тел.: +7 (727) 226 03 32  
E-mail: [info@kz.sika.com](mailto:info@kz.sika.com)  
[www.sika.kz](http://www.sika.kz)