

Техническое описание продукта

Издание 12.01.2017

SikaPaver® CM-2 KZ

SikaPaver® CM-2 KZ

СикаПавер CM-2 КЗ

Стабилизирующая добавка для производства бетонных и железобетонных изделий безопалубочным методом.

Описание и область применения

Описание продукта	SikaPaver® CM-2KZ – Стабилизирующая добавка для производства бетонных и железобетонных изделий безопалубочным методом.
Применение	• Используется при производстве преднапряженных погонных ЖБИ методом безопалубочного виброформования на длинных подогреваемых стендах; • Применяется для производства изделий из жестких смесей методом вибропрессования и вибротрамбования; • Многоспустные плиты перекрытия, бетонные трубы; • Тротуарная плитка, бортовой камень, стеновой блок; • Бетонные архитектурные формы; • Дренажные изделия, водосливные лотки;
Преимущества	• Улучшенная гомогенность бетонной смеси; • Стабилизация геометрии свежих отформованных изделий; • Снижение брака, связанного с повреждением свежотформованных изделий от пост вибрации технологического оборудования; • Сокращение формовочного цикла; • Снижение износа формообразующей оснастки; • Снижение налипания смеси на технологическое оборудование; • Плотная однородная структура бетона, гладкая и качественная поверхность бетона; • Отсутствие замедления твердения бетона и улучшение морозостойкости готовых изделий;
Технические характеристики	
Основа	Смесь поверхностно-активных веществ
Внешний вид/ Цвета	Жидкость светло-коричневого цвета
Плотность	1,0±0,02г/см ³ (при 20 ⁰ С)
Показатель PH	5-7

Construction



Условия хранения и срок годности	12 месяцев с даты производства при условии хранения в заводской невскрытой упаковке при температуре не ниже +5°C.
Упаковка	Емкости 1000кг

Рекомендации по применению

Дозировка	0,1-0,4% от массы цемента. Допускается предварительное разбавление добавки с водой для упрощения процесса дозирования. Вода для разбавления должна соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82.
Применение	SikaPaver® CM-2KZ – вводится в бетонную смесь с водой затворения, или добавляется в конце перемешивания бетонной смеси. Обычно время перемешивания бетонной смеси составляет не менее 30 секунд с момента подачи добавки в бетонную смесь. Время перемешивания после введения добавки зависит от индивидуальных условий каждого производства и должно быть определено при предварительном тестировании по критерию однородности свойств. Примечание SikaPaver® CM-2KZ не должен применяться в подвижных бетонных смесях, так как это может привести к чрезмерному воздухововлечению и значительному снижению прочности бетона.
Инструкция по безопасности	
Меры предосторожности	При попадании на кожу смойте с водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу.
Экология	Утилизировать согласно местным правилам.
Транспортировка	Не опасный груз



Техническое описание и информация на этикетке в этом каталоге всегда являются приоритетными.

Техническое описание содержит верные и надежные сведения и связано с имеющейся документацией. Гарантия распространяется только на продукцию, приобретенную у официальных представителей компании Сика. Осуществляя новые исследования по усовершенствованию, производитель оставляет за собой право изменения формулы продукции. Настоящее техническое описание действительно до выпуска новой и делает недействительной предыдущие издания.

ТОО «Сика Казахстан»
г.Алматы
Мамыр 4, дом 100А/1

тел: +7 (727) 226 03 32
e-mail: info@kz.sika.com

