BUILDING TRUST

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaLatex® 125 V2

Полимерная дисперсия для растворов на цементной основе

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaLatex 125 V2 – универсальная связывающая добавка для цементно-песчаных растворов. Используется для повышения прилипания и водонепроницаемости растворов на цементной основе.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для ремонтных строительных растворов:

Используется как добавка для повышения связующих свойств растворов, затирок и штукатурок, подготовленных для ремонта поврежденных бетонных поверхностей

- В штукатурке:

Используется как добавка для повышения связующих свойств и обеспечения водонепроницаемости штукатурок для внутренних и наружных поверхностей железобетонных хранилищ, водохранилищ, бассейнов, очистительных сооружений

- В затирках:

Используется как добавка для получения хорошо слипаемых, не трескающихся поверхностей, включая цемент-содержащие затирки толщиной 2 мм, а также как добавка, совместно с Melment для повышения водонепроницаемости, сопротивления истиранию и трескания на промышленных площадках

- В связывающих (клеящих) растворах:

Как добавка в растворы, приготовленные для кладки камней природного происхождения, кирпичей и наклейки плиток.

- В грунтовочных растворах:

Как предварительный раствор, наносимый поверхности перед нанесением штукатурки и облицовкой керамикой на ровные и блестящие бетонные поверхности и на газобетон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Способствует образованию сильной и длительной связи
- Обеспечивает превосходную прилипаемость и эластичность
- Высокая сопротивляемость растворителям, маслам и солям
- Не трескается при застывании, износостоек
- Препятствует коррозии и омылению

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Химическая основа	Полимерная дисперсия
Упаковка	Канистры 10 и 30кг
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления
Условия хранения	В невскрытой заводской упаковке, в сухом помещении предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей и замораживания, при температуре от +5°C до +30°C.
Внешний вид / Цвет	Жидкость молочно-белого цвета
Плотность	1,01±0,02г/см^3 (при 20^{0}C)

Содержание ионов хлора	<0,01 %

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ

Рекомендуемая дозировка

- В строительных растворах для ремонта (толщина слоя 10мм и менее) – 1 часть цемента, 3 части песка. Жидкость получается смешиванием 1 части SikaLatex 125 V2 и 2 части воды, добавляется в заранее подготовленную порошкообразную смесь.
- В строительных растворах для ремонта (толщина слоя 10мм и более) – 1 часть цемента, 3 части песка. Жидкость получается смешиванием 1 части SikaLatex 125 V2 и 3 части воды, добавляется в заранее подготовленную порошкообразную смесь.
- Для штукатурок:

Смешайте 1м^3 промытого речного песка необходимой грануляции с 350кг цемента. Жидкость, полученная смешиванием 5кг SikaLatex 125 V2 и 120кг воды добавляется в заранее подготовленную порошкообразную смесь. За 12 часов до нанесения раствора поверхность смочить.

Раствор с добавлением SikaLatex 125 V2 надо наносить на влажно-сухие поверхности.

- В затирках на основе цемента:

Грунтовка (PCC): 1 часть цемента и 3 части речного песка. Жидкость, полученная смешиванием 1 части SikaLatex 125 V2 и 2 части воды, добавляется в порошкообразную смесь. Полученная смесь наносится на поверхность толщиной 2мм при помощи щетки.

- Приготовление цементной затирки:

Смешайте 1м^3 промытого речного песка необходимой грануляции и минимум 350кг цемента. Жидкость, полученная смешиванием 4кг SikaLatex 125 V2 и 110кг воды, добавляется в подготовленную смесь. Густота должна подходить для нивелирной рейки.

PCC вылейте в раствор с добавлением SikaLatex 125 V2 и выровняйте поверхность.

- В склеивающих растворах:

Склеивающий раствор: Смешайте 1м^3 заполнителя подходящей грануляции, 250кг цемента, 3кг SikaLatex 125 V2 и соответствующее количество воды. Уложите приготовленный раствор с добавками. Задняя поверхность выкладываемых камней покрывается грунтовкой (PCC), после чего их выкладывают.

- Грунтовочный раствор:

Смешайте 1м речного песка необходимой грануляции и 350 кг цемента, 10кг SikaLatex 125 V2 и добавьте воды до принятия сметанообразной густоты. Наносится на поверхность, которая за 12 часов ранее предварительно увлажнена при помощи разбрызгивающего инструмента. Выждите до конца высыхания.

Перед нанесением штукатурки или выкладкой керамики, поверхность увлажняется.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SikaLatex 125 V2 добавляется в уже готовую растворную смесь. Время перемешивания после введения добавки зависит от индивидуальных условий и должно быть определено при предварительном тестировании по критерию однородности свойств.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание, предназначенное для вашей страны.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Подробная информация по токсичности, условиям складирования, требованиям по безопасности и охране окружающей среды указаны в паспорте безопасности на материал SikaLatex 125 V2.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ТОО “Сика Сентрал Эйша”

050016, **Almaty**, Kazakhstan
100/5, Mamyr-4 dstr., 4th
Phone +7 (727) 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

Raiymbek ave., 211A
Phone +7 (727) 222 12 83

060021, **Atyrau**, Kazakhstan
Azattyk ave., 116A
Phone +7 (7122) 30 88 22

010000, **Astana**, Kazakhstan
Beisekbayeva street, 24/1
Phone +7 (7172) 69 51 84