Construction

Sika Pump-Start® 1

Описание	SikaPump-Start 1 — средство, способствующее перекачиванию бетона двухпоршневыми бетононасосами. Растворенное в воде средство SikaPump-Start 1 образует пленку смазки на стенках бетоноводов и облегчает перекачивание бетонных смесей.
Область применения	Содержимое пакета SikaPump-Start 1 насыпается в загрузочную воронку бетононасоса и перемешивается приблизительно с 30 л воды. Когда средство равномерно растворится в воде (раствор становится замыленным), можно начинать перекачивание. При этом бетонная смесь должна подаваться в приемную воронку бетононасоса медленно, чтобы предпусковая смесь SikaPump-Start 1 поступила в бетоновод перед бетонной смесью. SikaPump-Start 1 применяется при перекачивнии следующих видов бетонных смесей: ■ предпусковая смесь обычных бетонных смесей; ■ предпусковая смесь для торкрет-бетона; ■ предпусковая смесь для строительных растворов.
Преимущества	Органические молекулы с длинными цепями в контакте с водой образуют пленку смазки, покрывающую стенки насоса, труб и шлангов, и таким образом облегчают перекачивание бетонных смесей.

Техническое описание

Вид

Цвет	Белый порошок
Упаковка	Одноразовый пластиковый пакет по 200 г, 40 пакетов в упаковке

Хранение

Условия хранения / срок хранения	Срок хранения в закрытой и неповрежденной оригинальной упаковке при температуре от +1 °C до +35 °C 24 месяца с даты производства. Беречь от прямого солнечного света и мороза.

Технические данные

Плотность	Насыпная плотность порошка ок. 800–1000 кг/м^3
Значение pH	8,0 при температуре 20 °C

Информация о системе

Инструкции по применению

Расход	Одного пакета средства SikaPump-Start 1, перемешанного с 30 л воды, в зависимости от диаметра труб подающей линии достаточно для следующей длины бетоновода: диаметр 65 мм, длина примерно 50 м; диаметр 100 мм, длина примерно 40 м; диаметр 125 мм, длина примерно 30 м.

Условия применения

Замечания

- Декоративный бетон с обнаженной структурой заполнителя

При укладке бетонной смеси в конструкцию средство SikaPump-Start 1 не должно выходить на поверхность декоративного бетона.

- Высокопрочный бетон

Для бетона, к которому предъявляются специальные требования, предпусковую смесь необходимо обязательно отделить от основного объема бетонной смеси и исключить попадание предпусковой смеси в бетонируемую конструкцию.

Техника безопасности

Техника безопасности

Более подробные сведения см. в последнем издании сертификата безопасности материала.

Юридические замечания

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации материалов Sika® даны на основании существующих знаний и практического опыта применения материалов при соблюдении правил хранения и применения. На практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте таковы, что гарантии, касающиеся ожидаемой прибыли, полного соответствия специфических условий применения или другой юридической ответственности, не могут быть основаны на данной информации, на каких-либо письменных рекомендациях или любых других советах. Имущественные права третьих лиц должны соблюдаться. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация о которых высылается по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание:

ООО «Зика»
127006, г. Москва,
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 6
Тел.: +7 (495) 771-74-88
Факс: +7 (495) 771-74-80

Филиал в Санкт-Петербурге:

196240, г. Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723-10-78, +7 (812) 723-08-57
Факс: +7 (812) 823-03-72

Филиал в Екатеринбурге:

620016, г. Екатеринбург,
ул. Предельная, д. 57, стр. 4, оф. 1
Тел.: +7 (343) 267-94-48, +7 (343) 216-53-50
Факс: +7 (343) 216-53-50