

## Техническое описание продукта

Издание 12.01.2017

SikaPlast® 17 KZ

# SikaPlast® 17 KZ

## СикаПласт 17 КЗ

### Суперпластификатор для бетона

#### Описание и область применения

<b>Описание продукта</b>	SikaPlast® 17KZ - суперпластифицирующая и суперводоредуцирующая добавка для бетона.
--------------------------	---

<b>Применение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Универсальный суперпластификатор для товарного бетона низких и средних классов по прочности.</li><li>• Бетон с повышенными требованиями по прочности, водонепроницаемости, морозостойкости, трещиностойкости и стойкости к истиранию.</li><li>• ЖБИ и мелкоштучная продукция.</li></ul>
-------------------	---

<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Высококачественный бетон с высокими эксплуатационными характеристиками как с низким, так и с высоким содержанием цемента;</li><li>• Высокое водоредуцирование 25%;</li><li>• Стабильные характеристики по воздухоовлечению;</li><li>• Высокая подвижность бетонной смеси без снижения прочности бетона;</li><li>• Низкие деформации усадки и ползучести;</li><li>• Увеличивает водонепроницаемость бетона;</li><li>• Снижение расхода цемента при неизменных характеристиках бетона;</li></ul>
---------------------	--

SikaPlast® 17KZ не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры, поэтому этот пластификатор может использоваться без всяких ограничений для железобетонных конструкций, в том числе и предварительно напряженных.

#### Технические характеристики

<b>Основа</b>	Водные композиции поликарбоксилатных эфиров
---------------	---

<b>Внешний вид/ Цвета</b>	Однородная жидкость коричневого цвета
---------------------------	---------------------------------------

<b>Плотность</b>	1,1±0,02г/см <sup>3</sup> (при 20 <sup>0</sup> С)
------------------	---

<b>Показатель PH</b>	4-7
----------------------	-----

<b>Условия хранения и срок годности</b>	12 месяцев с даты производства при условии хранения в заводской невскрытой упаковке при температурах от +5С° до +35С°, оберегая от прямых солнечных лучей и мороза.
---	---

<b>Упаковка</b>	Емкости 1000кг
-----------------	----------------

#### Рекомендации по применению

<b>Дозировка</b>	0,7-1,5% жидкой добавки от массы цемента. Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании лабораторных испытаний.
------------------	---



**Sika**®

Construction

<b>Применение</b>	SikaPlast® 17KZ – добавляется в воду замеса или одновременно с ней в миксер. Для получения однородной бетонной смеси время перемешивания должно составлять не менее 60 секунд при пробном производстве бетонной смеси. После наладки время перемешивания в стационарном смесителе может быть сокращено при учете того, что дальнейшее перемешивание будет осуществляться в автобетоносмесителе.
<b>Важные замечания</b>	
<b>Совместимость с другими материалами</b>	SikaPlast® 17KZ может комбинироваться с другими материалами компанией Sika, кроме добавок на основе нафталинсульфоната. Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании SikaPlast® E4 с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси и проверки свойств бетона.
<b>Инструкция по безопасности</b>	
<b>Меры предосторожности</b>	При попадании на кожу смойте с водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу.
<b>Экология</b>	Утилизировать согласно местным правилам.
<b>Транспортировка</b>	Не опасный груз

**Техническое описание и информация на этикетке в этом каталоге всегда являются приоритетными.**

Техническое описание содержит верные и надежные сведения и связано с имеющейся документацией. Гарантия распространяется только на продукцию, приобретенную у официальных представителей компании Сика. Осуществляя новые исследования по усовершенствованию, производитель оставляет за собой право изменения формулы продукции. Настоящее техническое описание действительно до выпуска новой и делает недействительной предыдущие издания.

ТОО «Сика Казахстан»  
г.Алматы  
Мамыр 4, дом 100А/1

тел: +7 (727) 226 03 32  
e-mail: info@kz.sika.com

