

Техническое описание продукта

Издание 12.01.2017

Sika® ViscoCrete® EWR 50

Sika® ViscoCrete® EWR 50

Сика ВискоКрит ЕВР 50

Суперпластификатор для жестких смесей.

Описание и область применения

Описание продукта	Sika® ViscoCrete® EWR 50 – суперпластификатор с водоредуцирующим эффектом.		
Применение	• используется для жестких и сверхжестких бетонных смесей; • мелкоштучную продукцию (кольца, бордюры, открылки, и.т.д);		
Преимущества	• Сохранение подвижности бетонной смеси 20-40 минут; • Сокращение формовочного цикла; • Снижение износа формообразующей оснастки; • Снижение налипания смеси на технологическое оборудование; • Плотная однородная структура бетона; Sika® ViscoCrete® EWR 50 не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры, поэтому этот пластификатор может использоваться безо всяких ограничений для железобетонных конструкций.		
Технические характеристики			
Основа	Водные композиции поликарбоксилатных эфиров	модифицированных	
Внешний вид/ Цвета	Однородная жидкость светло-коричневого цвета		
Плотность	1,020±0,02г/см ³ (при 20 ⁰ С)		
Показатель PH	4-6		
Условия хранения и срок годности	12 месяцев с даты производства, при условии хранения в заводской невскрытой упаковке при температуре не ниже +5 ⁰ С.		
Упаковка	Емкости 1000кг		

Рекомендации по применению

Дозировка	0,5-1% от массы цемента.
	Дозировка добавки может варьироваться как в большую,



	так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к бетонной смеси, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании лабораторных испытаний.
Применение	Sika® ViscoCrete® EWR 50 – добавляется в воду замеса на бетонном заводе с помощью дозаторов. Для получения однородной бетонной смеси время перемешивания должно составлять не менее 60 секунд при пробном производстве бетонной смеси.
Важные замечания	
Совместимость с другими материалами	Sika® ViscoCrete® EWR 50 может комбинироваться с другими материалами компанией Sika, кроме добавок на основе нафталинсульфоната. Для получения необходимых свойств бетонной смеси при использовании Sika® ViscoCrete® EWR 50 с другими добавками необходимо провести лабораторные испытания для оптимизации состава бетонной смеси и проверки свойств бетона.
Инструкция по безопасности	
Меры предосторожности	При попадании на кожу смойте с водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу.
Экология	Утилизировать согласно местным правилам.
Транспортировка	Не опасный груз

Техническое описание и информация на этикетке в этом каталоге всегда являются приоритетными.

Техническое описание содержит верные и надежные сведения и связано с имеющейся документацией. Гарантия распространяется только на продукцию, приобретенную у официальных представителей компании Сика. Осуществляя новые исследования по усовершенствованию, производитель оставляет за собой право изменения формулы продукции. Настоящее техническое описание действительно до выпуска новой и делает недействительной предыдущие издания.

ТОО «Сика Казахстан»
г.Алматы
Мамыр 4, дом 100А/1

тел: +7 (727) 226 03 32
e-mail: info@kz.sika.com

