

## Техническое описание продукта

Издание 12.01.2017

SikaTard® M 20 KZ

# SikaTard® M 20 KZ

## СикаТард М 20 КЗ

### Пластифицирующая добавка для строительных растворов.

#### Описание и область применения

<b>Описание продукта</b>	SikaTard® M 20 KZ – это пластифицирующая и стабилизирующая добавка для строительных растворов на цементной основе, обеспечивающая длительную сохраняемость подвижности растворной смеси.
<b>Применение</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Устройство каменной кладки из керамического или силикатного кирпича;</li><li>• Устройство каменной кладки из бетонных блоков;</li><li>• Широкий спектр кладочных работ, для обеспечения длительной сохраняемости подвижности растворных смесей;</li></ul>
<b>Преимущества</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сохраняемость подвижности растворной смеси до 48 часов;</li><li>• Пластификация растворной смеси;</li><li>• Увеличение коэффициента выхода растворной смеси;</li><li>• Высокая стабильность раствора к сегрегации и водоотделению;</li><li>• Повышение производительности труда, обеспечение гибкого графика производства кладочных работ;</li></ul> <p>SikaTard® M 20 KZ не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры.</p>

#### Технические характеристики

<b>Основа</b>	Смесь низкомолекулярныхmono- и олигосахаридов с сурфактантами
<b>Внешний вид/ Цвета</b>	жидкость красного цвета
<b>Плотность</b>	1,13-1,16г/см <sup>3</sup> (при 20 <sup>0</sup> C)
<b>Показатель РН</b>	7,0-9,0
<b>Условия хранения и срок годности</b>	12 месяцев с даты производства при условии хранения в заводской невскрытой упаковке при температуре не ниже +5 <sup>0</sup> C.
<b>Упаковка</b>	Емкости 1000кг



## Рекомендации по применению

<b>Дозировка</b>	0,1-1,0% от массы цемента.
	Дозировка добавки может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от предъявляемых требований к растворной смеси, при этом оптимальная дозировка устанавливается на основании лабораторных испытаний.
<hr/>	
<b>Применение</b>	Приготовление растворных смесей с добавкой SikaTard® M 20 KZ может осуществляться известными способами, а также при помощи интенсивных растворосмесителей.
<hr/>	
<b>Инструкция по безопасности</b>	
<b>Меры предосторожности</b>	При попадании на кожу смойте с водой с мылом. При попадании в глаза или на слизистую оболочку, немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу.
<b>Экология</b>	Утилизировать согласно местным правилам.
<hr/>	
<b>Транспортировка</b>	Не опасный груз
<hr/>	

**Техническое описание и информация на этикетке в этом каталоге всегда являются приоритетными.**  
Техническое описание содержит верные и надежные сведения и связано с имеющейся документацией. Гарантия распространяется только на продукцию, приобретенную у официальных представителей компании Сика. Осуществляя новые исследования по усовершенствованию, производитель оставляет за собой право изменения формулы продукции. Настоящее техническое описание действительно до выпуска новой и делает недействительной предыдущие издания.

ТОО «Сика Казахстан»  
г. Алматы  
Мамыр 4, дом 100/5

тел: +7 (727) 226 03 32  
e-mail: info@kz.sika.com

