

ПРОДУКТ	ВИД ПРОДУКТА	ОПИСАНИЕ	ОСНОВА	ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	ШИРИНА ШВА	ОСОБЕННОСТЬ	ПОДВИЖКА	РАСТЯЖЕНИЕ	РАСТВОРИТЕЛИ	ХИМ. СТОЙКОСТЬ
Sikaflex®-11 FC Purform	Клей - герметик	Универсальный. Очень широкого спектра применения	Полиуретан	-40 / +80	10 - 35 мм	Без запаха. Моментальная тиксотропия	35%	800%	Не содержит	Слабая и средняя
Sikaflex® Construction Purform	Герметик	Специально разработан для фасадных работ	Полиуретан	-40 / +70	8 - 40 мм	Без запаха. Оползание под нагрузкой собственного веса: 0 мм. Высокоэластичная	50%	1000%	Не содержит	Слабая и средняя
Sikaflex® PRO-3 Purform	Герметик	Высокопроизводительный герметик для промышленных сооружений	Полиуретан	-40 / +80	8 - 40 мм	Без запаха. Наличие множества сертификатов: Clean Room и т. д.	50%	800%	Не содержит	Слабая, средняя и повышенная
Sikaflex® Precast	Герметик	Доступный герметик для деформационных швов и сборных конструкции	Полиуретан	-40 / +70	10 - 30 мм	Доступная цена. Густой.	25%	300%	Не содержит	Слабая
Sikaflex® Tank N	Герметик	Специализированный герметик промышленного применения	Полиуретан	-40 / +70	10 - 35 мм	Не боится постоянного контакта с химическими растворами	25%	700%	Мономеры	Повышенная
Sikaflex® 403 Tank & Silo	Герметик	Улучшенный вариант Sikaflex® Tank N	Полиуретан	-40 / +75	10 - 40 мм	Улучшенная стойкость к щелочной среде	20%	700%	Не содержит	Повышенная
Sikaflex® 406 KC	Герметик	Самовыравнивающийся, с ускоряющей добавкой (Booster) для более быстрого отверждения	Полиуретан	-40 / +80	10 - 70 мм	Для дорожного строительства, ВПП, рельсов. Ввод в эксплуатацию через 3 часа	35%	700%	Не содержит	Повышенная
Sikaflex® CR 170	Герметик	Двухкомпонентный полисульфидный тиксотропный герметик	Полисульфид	-20 / +60	10 - 40 мм	Очень низкая усадка - 5%	—	—	Не содержит	Повышенная
Sikaflex® CR 171	Герметик	Двухкомпонентный полисульфидный самовыравнивающийся герметик	Полисульфид	-20 / +60	10 - 40 мм	Очень низкая усадка - 5%	—	—	Не содержит	Повышенная
Sikaflex® 118 Extreme Grab	Клей - герметик	Клей герметик с экстремально высоким показателем начальной адгезии	Гибрид	-40 / +80	—	Экстремальная тиксотропия	—	350%	Не содержит	Слабая
Sika Sanisil®	Герметик	Санитарный герметик на основе силикона	Силикон	-40 / +100	10 - 20 мм	Усадка	20%	790%	Уксус	Слабая и средняя
Sikacryl® 112 Universal	Герметик	Доступный акриловый герметик	Акрил	-25 / +70	10 - 15 мм	На водной основе. Можно окрашивать и шкурить	7,5%	Нет	Вода	Нет
SikaBond® 54 Parquet	Клей паркетный	Специализированный клей для напольных покрытий	Полиуретан	+5 / +40	—	Равномерно распределяет нагрузку на основание — можно наносить на старое покрытие	—	500%	Не содержит	—
Sika® Primer-3 N	Грунтовка	Готовая грунтовка под пористые и непористые основания	Эпоксид	+5 / +40	—	Совместим с Sikaflex®, SikaBond®, Sikasil®	—	—	Содержит	—
Sika® Primer-215	Грунтовка	Готовая грунтовка для различных видов пластика и пористых оснований	Полиуретан	+10 / +35	—	Совместим с Sikaflex®CR, SikaBond®, Sikasil®	—	—	Содержит	—



Описание продуктов направления ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И СКЛЕИВАНИЕ и их ключевые характеристики

ТОО «Сика Централ Эйша»
050016 РК, г. Алматы,
пр. Райымбека, 211А.
тел: +7 727 39 000 39
E-mail: info@kz.sika.com
www.sika.kz

 sika_centralasia



<https://kz.sika.com>

 Sika Central Asia

